

EP-Plamuur

Versie 02 | 23-10-2023

Algemene omschrijving

EP-Plamuur is een smeüige, krimprij uithardende rijplamuur op basis van epoxy, die wordt ingezet als laatste plamuurlaag vanwege zijn fijne structuur. De plamuur is goed schuurbaar. EP-Plamuur is goed bestand tegen zoet en zout water, oliën en vetten.

Toepassing

EP-Plamuur kan worden ingezet voor/als o.a.:

- De transport-, carrosserie- en botenbouw, voor o.a. industriële vormstukken en modellen.
- De scheepsbouw als laatste plamuurlaag voor het lakken.
- Verlijmen en repareren van beschadigingen aan beton- en staalwerken.
- Uitvullen van fijne oneffenheden.

EP-Plamuur heeft een uitstekende hechting op o.a. hout, metaal, GVK en schuim.

Eigenschappen

EP-Plamuur	
Mengverhouding	A : B = 2 : 1 (gew. delen)
Kleur	A-comp: wit B-comp: beige
Verwerkingstijd (20°C)	Ca. 60 minuten
Verwerkingstemperatuur	Minimaal 10°C (en maximaal 80% luchtvochtigheid)
Schuurbaarheid	Oppervlaktetemp. 21°C: schuurbaar na ca. 12 uur
Uithardingstijd	Na ca. 3 tot 5 dagen (afhankelijk van temperatuur)
VOC-gehalte	Max. 5%

Eigenschappen uitgehard:

- Krimpvrije uitharding
- Goed schuurbaar na korte tijd
- Uitstekend watervast

Verwerkingsinformatie

Vorbereiding

De ondergrond moet schoon, droog en olie- en vetvrij zijn. IJzer en aluminium kunnen met een wash-primer worden voorbehandeld. Roest en walshuid zo goed mogelijk door gritstralen verwijderen.

Technische adviezen, richtlijnen en recepturen worden naar beste weten verstrekt. Door de onbekendheid van de wijze waarop de producten en de omstandigheden waaronder de producten worden verwerkt, wordt elke aansprakelijkheid voor schade uitgesloten. Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en dupliceren van deze uitgaven is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Romar-Voss B.V.

Menging van de plamuur

A- en B-component grondig mengen. Aanbrengen op een vlak d.m.v. een plamuurmes of lijmkam.

Verpakking

Dit product (A+B) is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:

- 1,5 kg (A: 1 kg + B: 0,5 kg)
- 7,5 kg (A: 5 kg + B: 2,5 kg)

Bewaaraadvies & houdbaarheid

Aanbevolen wordt om dit product te bewaren bij temperaturen beneden 20°C. Vermijd blootstelling aan warmtebronnen, zoals direct zonlicht. Om verontreiniging van het product te voorkomen, mag dit product niet buiten worden opgeslagen.

Houdbaar tot 6 maanden na productiedatum (zie chargenr.), mits het product droog en koel wordt opgeslagen in een gesloten, originele verpakking.

Veiligheidsvoorschriften

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor informatie over veilige opslag en het gebruik van dit product. Lees dit blad grondig door voordat dit product in gebruik wordt genomen. Het MSDS kan worden verkregen via www.romar-voss.nl.

Transport

ADR-klasse: n.v.t.

UN-nummer: n.v.t.

Romar-Voss B.V.

Bevelantstraat 5
6088 PB Roggel
+31 (0)475 49 10 19
info@romar-voss.nl
romar-voss.nl