

SpuitPlamuur RV

Versie 02 | 11-10-2023

Algemene omschrijving

SpuitPlamuur RV is een verspuitbare 2-componenten plamuur o.b.v. polyesterhars voor nieuw of gepolijst plaatwerk. SpuitPlamuur RV is eenvoudig en snel te spuiten, droogt redelijk snel, is vrij van poriën en eenvoudig schuurbaar.

Toepassing

SpuitPlamuur RV is zeer geschikt voor het opvullen van oneffenheden en pinholes in zowel kleine als grote oppervlakken. Deze plamuur heeft een goede hechting op staal, GVK en hout.

Eigenschappen

SpuitPlamuur RV	
Mengverhouding	30 : 1 (gew. delen) 100 : 5 (volume)
Kleur	Grijs
Harder	PS-harder
Verwerkingstijd (20°C)	30 minuten
Verwerkingstemperatuur	Minimaal 10°C (en maximaal 80% luchtvochtigheid)
Droogtijd	Oppervlaktetemp. 20°C: schuurbaar na ca. 2 - 3 uur Oppervlaktetemp. 60°C: schuurbaar na ca. 30 minuten
Flash-off tijd	5-8 minuten (wachtijd tussen meerdere spuitlagen)
VOC-gehalte	EU grenswaarde voor dit product (Cat. B/b): 250 g/l (2007). Dit product bevat maximaal 116 g/l VOC.

Verwerkingsinformatie

Zorg voor voldoende luchttoevoer en -afvoer. De werktemperatuur moet minstens +10°C zijn, maximale luchtvochtigheid 80%. De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Oppervlakken moeten worden opgeruwd. Niet uitgeharde verfresten of gronderingsresten verwijderen. SpuitPlamuur RV niet op thermoplastische of zuurhoudende (wash-primer) producten verwerken. SpuitPlamuur RV goed mengen met de harder (niet meer dan 3% BPO-harder toevoegen i.v.m. mogelijk 'spotting' probleem in de eindlaag). Na droging moet het oppervlak eerst worden afgewerkt met een 1- of 2-componenten filler, voordat deze wordt afgelakt. SpuitPlamuur RV met alle conventionele laksystemen worden gecoat.

Verpakking

SpuitPlamuur RV is verkrijgbaar in een verpakking van 1,5 kg.

Bewaaradvies & houdbaarheid

Aanbevolen wordt om dit product te bewaren bij temperaturen beneden 25°C. Vermijd blootstelling aan warmtebronnen, zoals direct zonlicht. Om verontreiniging van het product te voorkomen, mag dit product niet buiten worden opgeslagen.

Houdbaar tot 24 maanden na productiedatum (zie chargenr.), mits het product droog en vorstvrij wordt opgeslagen in een gesloten, originele verpakking.

Veiligheidsvoorschriften

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor informatie over veilige opslag en het gebruik van dit product. Lees dit blad grondig door voordat dit product in gebruik wordt genomen. Het MSDS kan worden verkregen via www.romar-voss.nl.

Transport

ADR-klasse: n.v.t.

UN-nummer: n.v.t.

Romar-Voss B.V.

Bevelantstraat 5
6088 PB Roggel
+31 (0)475 49 10 19
info@romar-voss.nl
romar-voss.nl