

TX-2

Versie 02 | 15-02-2024

Algemene omschrijving

TX-2 is een lichtgewicht verdikkingsmiddel voor epoxyharsen, gebaseerd op fumed silica.

Toepassing

In epoxyhars geeft TX-2 een gladde thixotrope structuur, die het geschikt maakt om zowel grote als kleine gaten dicht te zetten of om plinten te maken.

Eigenschappen

TX-2	
Kleur/consistentie	Wit/lichtgewicht poeder
Dichtheid	Ca. 40 gram/liter
Bestandheid	Alkali, goed Zuur, goed Organisch, goed

Verwerkingsinformatie

Meng epoxyhars met verharder alvorens de TX-2 toe te voegen. Voeg de TX-2 in kleine hoeveelheden toe en roer deze door het mengsel. Voeg zoveel verdikkingsmiddel toe als nodig voor de applicatie.

Mengverhouding TX-2 t.o.v. epoxyhars

Toepassing	Mengverhouding
Voor het verlijmen van houtverbindingen	0,5 - 1% gewicht
Voor het vullen van holtes	Ca. 2%
Voor het maken van plinten/ronde hoeken	Ca. 4%

Verpakking

Dit product is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:

- 100 g
- 500 g
- 10 kg

Bewaaradvies & houdbaarheid

Aanbevolen wordt om dit product te bewaren bij temperaturen beneden 25°C. Vermijd blootstelling aan warmtebronnen, zoals direct zonlicht. Om verontreiniging van het product te voorkomen, mag dit product niet buiten worden opgeslagen.

Houdbaar tot 36 maanden na productiedatum (zie chargenr.), mits het product vochtvrij wordt opgeslagen in een gesloten, originele verpakking.

Veiligheidsvoorschriften

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor informatie over veilige opslag en het gebruik van dit product. Lees dit blad grondig door voordat dit product in gebruik wordt genomen. Het MSDS kan worden verkregen via www.romar-voss.nl.

Transport

ADR-klasse: n.v.t.

UN-nummer: n.v.t.

Romar-Voss B.V.

Bevelantstraat 5
6088 PB Roggel
+31 (0)475 49 10 19
info@romar-voss.nl
romar-voss.nl