

## Verlijmingspasta 411-45

Versie 02 | 26-09-2023

### Algemene omschrijving

Verlijmingspasta 411-45 is een transparante, gevulde pasta op basis van een Bisfenol-A vinylesterhars. Deze verlijmingspasta heeft nagenoeg een krimpvrije uitharding. Verlijmingspasta 411-45 is voorversneld, hardt uit met MEKP-harder en geeft sterke lijmverbindingen van o.a. GVK-laminaat.

### Toepassing

Verlijmingspasta 411-45 kan worden toegepast in/voor o.a.:

- Transport- & carrosseriesector
- Botenbouw
- Industriële polyester vormstukken

Deze verlijmingspasta wordt ingezet voor het vastzetten, uitvullen en radiusvorming bij o.a. schotten, spanten, langverbanden en interieuruitrusting.

Verlijmingspasta 411-45 kan worden ingezet voor snelle en duurzame verlijmingen van:

- GVK-laminaat
- PVC-schuim
- PU-schuim

### Eigenschappen

Verlijmingspasta 411-45 - Vloeibaar	
<b>Kleur</b>	Transparant
<b>Viscositeit (23°C)</b>	Hoog pasteus
<b>Dichtheid</b>	Ca. 1,38 g/cm <sup>3</sup>
<b>Verwerkingstemperatuur</b>	Minimaal 15°C
<b>Verwerkingstijd (20°C)</b>	Ca. 30 minuten (met 2% MEKP-harder)
<b>Glasvezelversterkt</b>	Nee
<b>Gevuld</b>	Ja
<b>Vlampunt</b>	34°C

### **Verwerkingsinformatie**

Verlijmingspasta 411-45 is voorversneld. Uitharding geschiedt door toevoeging van 2% tot 3% MEKP-harder. De oppervlakken van de te verlijmen delen moeten schoon, droog en vetvrij zijn. Losse delen verwijderen en gladde oppervlakken opschuren. Bij het verlijmen van laminaten die zijn gemaakt van milieuvriendelijke harsen en ouder zijn dan 24 uur, dient het laminaat eerst te worden opgeruwd en is een hechtproef vereist.

De verlijmingspasta dient te worden aangebracht met een spatel, lijmkam of plamuurmes. Op verticale vlakken kunnen vrij grote hoeveelheden verlijmingspasta worden aangebracht, zonder dat deze uitzakken. De samen te voegen delen moeten stevig worden aangedrukt totdat de uitharding heeft plaatsgevonden. Het verse uitgeharde materiaal kan goed worden nabewerkt.

De uitgeharde lijmverbinding heeft een goede slagvastheid en is bestand tegen vocht en de meeste verdunde chemicaliën in o.a. de carrosseriebouw, botenbouw en chemiebouw.

### **Verpakking**

Verlijmingspasta 411-45 is verkrijgbaar in verpakkingen van 15 kg.

### **Bewaaradvies & houdbaarheid**

Aanbevolen wordt om dit product te bewaren bij temperaturen beneden 25°C. Vermijd blootstelling aan warmtebronnen, zoals direct zonlicht. Om verontreiniging van het product te voorkomen, mag dit product niet buiten worden opgeslagen.

Houdbaar tot 6 maanden na productiedatum (zie chargenr.), mits het product koel wordt opgeslagen in een gesloten, originele verpakking.

### **Veiligheidsvoorschriften**

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor informatie over veilige opslag en het gebruik van dit product. Lees dit blad grondig door voordat dit product in gebruik wordt genomen. Het MSDS kan worden verkregen via [www.romar-voss.nl](http://www.romar-voss.nl).

### **Transport**

ADR-klasse: n.v.t.

UN-nummer: n.v.t.

#### **Romar-Voss B.V.**

Bevelantstraat 5  
6088 PB Roggel  
+31 (0)475 49 10 19  
[info@romar-voss.nl](mailto:info@romar-voss.nl)  
[romar-voss.nl](http://romar-voss.nl)