

Vulplamuur RV

Versie 02 | 11-10-2023

Algemene omschrijving

Vulplamuur RV is een eenvoudig te schuren 2-componenten vulplamuur o.b.v. polyesterhars. Vulplamuur RV kan zelfs na 24 uur nog grof worden geschuurd.

Toepassing

Vulplamuur RV is zeer geschikt voor het opvullen van grote oneffenheden en deuken in carrosserieën en heeft een goede hechting op ijzer, staal, hout en GVK.

Eigenschappen

Vulplamuur RV	
Mengverhouding	100 : 2 (gew. delen)
Kleur	Lichtgrijs
Harder	BPO-pasta (rood)
Verwerkingstijd (20°C)	4 - 5 minuten
Verwerkingstemperatuur	Minimaal 10°C (max. 80% luchtvochtigheid)
Droogtijd	Oppervlaktetemp. 20°C: schuurbaar na ca. 20 minuten Oppervlaktetemp. 60°C: schuurbaar na ca. 5 - 10 minuten
VOC-gehalte	EU grenswaarde voor dit product (Cat. B/b): 250 g/l (2007). Dit product bevat maximaal 3 g/l VOC.

Verwerkingsinformatie

Zorg voor voldoende luchttoevoer en -afvoer. De werktemperatuur moet minstens +10°C zijn, maximale luchtvochtigheid 80%. De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Oppervlakken moeten worden opgeruwd. Niet uitgeharde verfresten of gronderingsresten verwijderen. SpuitPlamuur RV niet op thermoplastische of zuurhoudende (wash-primer) producten verwerken. SpuitPlamuur RV goed mengen met de harder (niet meer dan 3% BPO-harder toevoegen i.v.m. mogelijk 'spotting' probleem in de eindlaag). Na droging moet het oppervlak eerst worden afgewerkt met een 1- of 2-componenten filler, voordat deze wordt afgelakt. SpuitPlamuur RV met alle conventionele laksystemen worden gecoat.

Voor het vullen van poriën dient eventueel nog een laag FijnPlamuur RV of SpuitPlamuur RV te worden aangebracht.

Verpakking

Vulplamuur RV is verkrijgbaar in een verpakking van 2 kg.

Bewaaradvies & houdbaarheid

Aanbevolen wordt om dit product te bewaren bij temperaturen beneden 25°C. Vermijd blootstelling aan warmtebronnen, zoals direct zonlicht. Om verontreiniging van het product te voorkomen, mag dit product niet buiten worden opgeslagen.

Houdbaar tot 24 maanden na productiedatum (zie chargenr.), mits het product droog en vorstvrij wordt opgeslagen in een gesloten, originele verpakking.

Veiligheidsvoorschriften

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor informatie over veilige opslag en het gebruik van dit product. Lees dit blad grondig door voordat dit product in gebruik wordt genomen. Het MSDS kan worden verkregen via www.romar-voss.nl.

Transport

ADR-klasse: n.v.t.

UN-nummer: n.v.t.

Romar-Voss B.V.

Bevelantstraat 5
6088 PB Roggel
+31 (0)475 49 10 19
info@romar-voss.nl
romar-voss.nl