

## FijnPlamuur RV

Versie 02 | 11-10-2023

### Algemene omschrijving

FijnPlamuur RV is een 2-componenten vul- en afwerkplamuur o.b.v. polyesterhars. FijnPlamuur RV is eenvoudig schuurbaar en droogt snel. Voor het aanbrengen van een laklaag, dient de oppervlakte eerst te worden geïsoleerd met een filler.

### Toepassing

FijnPlamuur RV heeft een goede hechting op staal, aluminium, gegalvaniseerd metaal en GVK.

### Eigenschappen

FijnPlamuur RV	
<b>Mengverhouding</b>	100 : 2 (gew. delen)
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Harder</b>	BPO-pasta (wit)
<b>Verwerkingstijd (20°C)</b>	3 - 4 minuten
<b>Verwerkingstemperatuur</b>	Minimaal 10°C (en maximaal 80% luchtvochtigheid)
<b>Droogtijd</b>	Oppervlaktetemp. 20°C: schuurbaar na ca. 20 minuten Oppervlaktetemp. 60°C: schuurbaar na ca. 5 minuten
<b>VOC-gehalte</b>	EU grenswaarde voor dit product (Cat. B/b): 250 g/l (2007). Dit product bevat maximaal 6 g/l VOC.

### Verwerkingsinformatie

Zorg voor voldoende luchttoevoer en -afvoer. De werktemperatuur moet minstens +10°C zijn, maximale luchtvochtigheid 80%. De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.

Oppervlakken moeten worden opgeruwd. Niet uitgeharde verfesten of gronderingsresten verwijderen. FijnPlamuur RV niet op thermoplastische of zuurhoudende (wash-primer) producten verwerken. FijnPlamuur RV goed mengen met de harder (niet meer dan 3% BPO-harder toevoegen i.v.m. mogelijk 'spotting' probleem in de eindlaag). Na droging moet het oppervlak eerst worden afgewerkt met een 1- of 2-componenten filler, voordat deze wordt afgelakt. FijnPlamuur RV met alle conventionele laksystemen worden gecoat.

### Verpakking

FijnPlamuur RV is verkrijgbaar in verpakkingen van:

- 250 gram
- 1 kg
- 2 kg

### **Bewaaradvies & houdbaarheid**

Aanbevolen wordt om dit product te bewaren bij temperaturen beneden 25°C. Vermijd blootstelling aan warmtebronnen, zoals direct zonlicht. Om verontreiniging van het product te voorkomen, mag dit product niet buiten worden opgeslagen.

Houdbaar tot 24 maanden na productiedatum (zie chargenr.), mits het product droog en vorstvrij wordt opgeslagen in een gesloten, originele verpakking.

### **Veiligheidsvoorschriften**

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor informatie over veilige opslag en het gebruik van dit product. Lees dit blad grondig door voordat dit product in gebruik wordt genomen. Het MSDS kan worden verkregen via [www.romar-voss.nl](http://www.romar-voss.nl).

### **Transport**

ADR-klasse: n.v.t.

UN-nummer: n.v.t.

#### **Romar-Voss B.V.**

Bevelantstraat 5  
6088 PB Roggel  
+31 (0)475 49 10 19  
[info@romar-voss.nl](mailto:info@romar-voss.nl)  
[romar-voss.nl](http://romar-voss.nl)