

Verlijmingspasta 0309

Versie 02 | 26-09-2023

Algemene omschrijving

Verlijmingspasta 8829 is een transparante, vezelversterkte pasta op basis van polyesterhars. Deze verlijmingspasta is thixotroop, voorversneld en hardt uit met MEKP-harder.

Toepassing

Verlijmingspasta VP0309 wordt toegepast in o.a.:

- Transport- & carrosseriesector
- Botenbouw
- Industriële polyester vormstukken

Deze verlijmingspasta wordt ingezet voor het vastzetten, uitvullen en radiusvorming bij o.a. schotten, spanten, langsverbanden en interieuruitrusting.

Verlijmingspasta 8829 wordt ingezet voor snelle en duurzame verlijmingen van o.a.:

- GVK-laminaat
- PU-schuim
- PVC-schuim
- PET-schuim

Eigenschappen

Verlijmingspasta 0309 - Vloeibaar	
Kleur	Transparant
Viscositeit (23°C)	Thixotroop
Dichtheid	Ca. 1,16 g/cm ³
Verwerkingstemperatuur	Minimaal 15°C
Verwerkingstijd (20°C)	Ca. 60 minuten (met 2% MEKP 50-peroxide)
Glasvezelversterkt	Ja
Gevuld	Nee
Vlampunt	34°C

Verwerkingsinformatie

Verlijmingspasta VP0309 is voorversneld. Uitharding geschiedt door toevoeging van 2-3 % MEKP 50-peroxide. De oppervlakken van de te verlijmen delen moeten schoon, droog en vetvrij zijn. Losse delen dienen te worden verwijderd. Gladde oppervlakken eerst opschuren voordat de verlijmingspasta wordt aangebracht. De verlijmingspasta wordt aangebracht met een spatel, lijmkam of plamuurmes.

Op verticale vlakken kunnen vrij grote hoeveelheden verlijmingspasta worden aangebracht, zonder dat deze uitzakken. De delen die moeten worden samengevoegd, moeten stevig worden aangedrukt totdat de uitharding heeft plaatsgevonden.

Eigenschappen uitgehard

Verlijmingspasta 0309 - Uitgehard		
Afschuifsterkte	Goed	Lijmnaad
Treksterkte	40 N/mm ²	DIN 53455
Rek tot breuk	2,1%	DIN 53455
E-modulus	3750 N/mm ²	DIN 53457
Volumekrimp bij uitharding	Ca. 6%	

Verpakking

Verlijmingspasta 0309 is verkrijgbaar in een verpakking van 20 kg.

Bewaaradvies & houdbaarheid

Aanbevolen wordt om dit product te bewaren bij temperaturen beneden 25°C. Vermijd blootstelling aan warmtebronnen, zoals direct zonlicht. Om verontreiniging van het product te voorkomen, mag dit product niet buiten worden opgeslagen.

Houdbaar tot 3 maanden na productiedatum (zie chargenr.), mits het product koel wordt opgeslagen in een gesloten, originele verpakking.

Veiligheidsvoorschriften

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor informatie over veilige opslag en het gebruik van dit product. Lees dit blad grondig door voordat dit product in gebruik wordt genomen. Het MSDS kan worden verkregen via www.romar-voss.nl.

Transport

ADR-klasse: n.v.t.

UN-nummer: n.v.t.

Romar-Voss B.V.
 Bevelantstraat 5
 6088 PB Roggel
 +31 (0)475 49 10 19
info@romar-voss.nl
romar-voss.nl