

# Vezelplamuur V11

Versie 02 | 11-10-2023

## Algemene omschrijving

V11 is een thixotrope, vullende 2-componenten plamuur voorzien van glasvezels. Het materiaal heeft een grotere sterkte vergeleken met normale polyester plamuren.

## Toepassing

V11 is te gebruiken voor het versterken van roestvormige aangetaste staalplaten, het verlijmen van GVK, hout en steen. Aan te brengen in elke gewenste laagdikte en tevens geschikt als vullende plamuur waar meer sterkte is vereist.

## Eigenschappen

Vezelplamuur V11	
<b>Mengverhouding</b>	100 : 2 (gew. delen)
<b>Kleur</b>	Bruin/geel
<b>Harder</b>	BPO-pasta (rood)
<b>Dichtheid</b>	Ca. 1,2 g/cm <sup>3</sup>
<b>Verwerkingstijd (20°C)</b>	4 - 10 minuten (afhankelijk van laagdikte)
<b>Verwerkingstemperatuur</b>	Minimaal 10°C (max. 80% luchtvochtigheid)
<b>Droogtijd</b>	20 - 30 minuten
<b>VOC-gehalte</b>	30,2%

## Verwerkingsinformatie

Uitharding geschiedt door toevoeging van 1-3% BPO-harder. Het oppervlak dient schoon en droog te zijn en ontdaan van vet, vuil en verfresten. Oppervlak dient te worden geschuurd met grof schuurpapier voordat de vezelplamuur wordt aangebracht.

De plamuur wordt aangebracht d.m.v. een plamuurmes. Op een verticale oppervlakte kan een grote dikte plamuur worden aangebracht, zonder dat de massa uitzakt. Na 20 minuten kan het oppervlak worden geschuurd en verder worden bewerkt.

Voor het vullen van poriën dient eventueel nog een laag FijnPlamuur RV of SpuitPlamuur RV te worden aangebracht.

### **Verpakking**

Vezelplamuur V11 is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:

- 1,5 kg
- 5 kg

### **Bewaaradvies & houdbaarheid**

Aanbevolen wordt om dit product te bewaren bij temperaturen beneden 25°C. Vermijd blootstelling aan warmtebronnen, zoals direct zonlicht. Om verontreiniging van het product te voorkomen, mag dit product niet buiten worden opgeslagen.

Houdbaar tot 12 maanden na productiedatum (zie chargenr.), mits het product koel wordt opgeslagen in een gesloten, originele verpakking.

### **Veiligheidsvoorschriften**

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor informatie over veilige opslag en het gebruik van dit product. Lees dit blad grondig door voordat dit product in gebruik wordt genomen. Het MSDS kan worden verkregen via [www.romar-voss.nl](http://www.romar-voss.nl).

### **Transport**

ADR-klasse: n.v.t.

UN-nummer: n.v.t.

**Romar-Voss B.V.**  
Bevelantstraat 5  
6088 PB Roggel  
+31 (0)475 49 10 19  
[info@romar-voss.nl](mailto:info@romar-voss.nl)  
[romar-voss.nl](http://romar-voss.nl)