

# Produktblad EP Schraaplaag

## Algemeen.

EP schraaplaag is een zelf egaliserende, duurzame, oplosmiddelvrije 2-componenten epoxy egaliseer laag. EP schraaplaag is geschikt voor het dichtzetten van ondergronden en het wegwerken van oneffenheden in de ondergrond waarop een kunsthars vloer wordt aangebracht.

## Toepassing.

EP Schraaplaag is met name geschikt als:

- Egaliseerlaag op poreuze en/of oneffen ondergronden waarop een kunsthars vloer wordt aangebracht.

## Eigenschappen/technische gegevens.

- Kleur licht bruin (op aanvraag in kleur)
- Viscositeit ca. 5000 mPa.sec (A+B)
- Dichtheid 1,86 kg/l (A+B)
- Verwerkingstijd 30-40 minuten bij 20 °C.
- Mengverhouding A : B = 6 :1 (gewichtsdelen)
- Verbruik afhankelijk van de ondergrond
- Laagdikte afhankelijk van de ondergrond
- Beloopbaar na ca. 16 uur
- Binnen 24 uur evt. volgende laag aanbrengen. Indien men langer wacht dient men het oppervlak licht mechanisch op te ruwen en stofvrij te maken alvorens men een nieuwe laag aanbrengt.

### **Na uitharding**

- Bij een temperatuur van 20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 65% is de laag mechanisch belastbaar na 3\*24 uur en chemisch-/waterbelastbaar na 7\*24 uur.
- Goede chemicaliën bestandheid.
- Stofvrij en goed te reinigen
- Slijtvast
- Slag-, stoot- en slijtvast
- Vloeistofdicht
- Zelf nivellerend

## Ondergrond.

Beton. De ondergrond moet droog, schoon, stof- en vetvrij zijn en mag geen cementhuid bevatten. Eventueel aanwezige cementslik verwijderen door schuren, stofvrij stralen of etsen. Gaten en scheuren repareren met ErVÉ fijnmortel. Een nieuwe betonvloer moet minimaal 30 dagen oud zijn. Gladde en dichte ondergronden dient men alvorens te ruwen d.m.v. stofvrij kogelstralen en/of etsen. Anhydriet gietdekvloeren dient men op te ruwen d.m.v. stralen of schuren. Zie ook 'richtlijnen betonvloer'.

Bij twijfel **altijd** eerst een hechtproef doen en deze na uitharding beoordelen!

## Verwerking.

### Vorbereidend werk ondergrond

- De omgevings- en ondergrondtemperatuur moeten tussen de 5-25 °C zijn ( 20 °C optimaal).
- De ondergrondtemperatuur moet minimaal 10 °C zijn en 3 °C boven het dauwpunt liggen (zie dauwpunttabel). Dit om condensvorming te voorkomen. De vochtigheid van de ondergrond mag maximaal 4% zijn.
- Relatieve luchtvochtigheid (=RV) moet tussen de 60-85 % zijn.
- **Betonvloeren** voorbehandelen met hechtlaag of EpoPrimer (300 gr/m<sup>2</sup>). De primer zorgt voor de verzegeling van de ondergrond en een goede hechting van de gietvloer. Wanneer het oppervlak beloopbaar (=kleefvrij) is, moet men de schraaplaag aanbrengen. Tussen de lagen niet langer dan 24 uur wachten. Hechting primer controleren.

### Aanbrengen schraaplaag

- Component A goed oproeren
- Component B bij de A gieten en goed uit laten lekken (evt. schrappen)
- De componenten, minimaal 3 minuten, homogeen mengen d.m.v. een boormachine met mengpropellor of mengarm.
- Mengsel omgieten in een schone emmer en nogmaals mengen. Hiermee wordt voorkomen, dat ongemengde delen die zich op de bodem of aan de zijkant van de bus bevinden in de massa komen.
- Het materiaal op de vloer uitgieten en met een vlakspaan, getande spaan of rakel verdelen en in de gewenste laagdikte aanbrengen.
- De EP Schraaplaag is na ca. 16 uur beloopbaar. Lagere temperaturen vertragen de doorharding.

### Reiniging gereedschap

- Direct na gebruik het gereedschap reinigen d.m.v. ErVÉ reinigingsmiddel A.

## Gereedschappen.

Temperatuurmeter  
RV-meter  
Dauwpunttabel  
Bescheringsmiddelen  
Schuurmachine  
Industriezuiger  
Bezem  
Boormachine met mengpropellor of mengarm.  
Platte kwast  
Vachtroller  
Vlakspaan  
Tape  
Rakel  
Spijkerschoenen  
Reinigingsmiddel A

## Veiligheidsadviesen.

### **A-component.**

Xi Irriterend

Bevat reactie product: bisfenol-A-epichloorhydrine epoxyhars (gem. molekulgewicht < 700), oxiraan, mono[(C12-14-alkoxy)methyl]-derivaten.

Irriterend voor de ogen en de huid. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Afval niet in de gootsteen werpen; deze stof en de verpakking naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen en het gezicht. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Bevat epoxyverbindingen

### **B-component.**

C bijtend

Bevat; benzylalcohol, 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcycloamine, m-fenyleenbis(methylamine)

Gevarenaanduiding:

Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid. Veroorzaakt brandwonden. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:

Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Afval niet in de gootsteen werpen; deze stof en de verpakking naar een inzamelpunt voor gevaarlijk bijzonder afval brengen. Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen en het gezicht. Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

Van deze producten zijn veiligheidsinformatiebladen opgesteld.

## Verpakking, opslag en transport.

Verpakking (A+B) 25 kg.

Houdbaar tot tenminste 6 maanden na productie (zie charge nr.)

ADR-klasse A-comp. : -- UN-nummer: --

ADR-klasse B-comp. : 8 UN-nummer: 1760.